



07

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL  
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit MPI 25

DoP: 01-BRO-MPI 25

Clasificare	GP-CSII-W0
Rezistența la compresiune	CS II
Aderența la suport	> 0,08 N/mm <sup>2</sup>
Absorbția de apă	W0
Permeabilitate la vaporii de apă ( $\mu$ )	5/20
Conductivitate termică $\lambda_{10, \text{uscat}}$	$\leq 0,43$ W/(mK) (valoare tabelară pt. P=50%)
Durabilitate (rezistența îngheț-dezghet)	NPD
Reacția la foc	Clasa A1
Emisii de substanțe periculoase	Vezi fișa cu date de securitate

SR EN 998-1: 2016  
Mortar performant industrial uscat de uz general, pentru tencuire la pereți,  
plafoane, stâlpi în interiorul clădirilor

[www.baumit.ro/PRODUSE/DOP](http://www.baumit.ro/PRODUSE/DOP)