

# Baumit KlimaFinish

## Glet pastă pentru interior Klima



- **Permeabil, îmbunătățește climatul interior**
- **Nu conține substanțe nocive**
- **Gata de utilizare**

<b>Produs</b>	Glet pastă pe bază de var de culoare albă pentru interior, cu prelucrare manuală sau mecanizată.	
<b>Compoziție</b>	Lianți minerali, var, adaosuri, apă.	
<b>Proprietăți</b>	Glet pe bază de var natural pentru crearea de suprafețe de înaltă calitate albe și luminoase. Datorită proprietăților sale excelente contribuie la reglarea climatului și reduce nivelul de poluanți la interior. Permeabilitate ridicată, este ușor de aplicat și finisat cu aplicare manuală sau mecanizată.	
<b>Utilizare</b>	Glet pastă pe bază de var pentru realizarea de suprafețe netede pe tencuieli pe bază de var Baumit: KlimaWhite, Klima MPI sau tencuieli de var-ciment sau direct pe beton. Utilizat pe plăci de gips carton dar a nu se folosi la chituirea rosturilor dintre plăci. Nu se folosește ca suport sub placaje ceramice.	
<b>Date tehnice</b>	Densitate specifică în stare uscată:	cca. 1,70 kg/dm <sup>3</sup>
	Granulă maximă:	0.2 mm
	Factorul permeabilității la vapori μ:	ca. 8
	Consum:	aproximativ 1.5 kg / m <sup>2</sup> / mm grosime
	pH:	13.0
	Grosimea minimă:	1 mm
	Grosimea maximă:	3 mm
	Grosimea optimă:	2 – 3 mm
	Acoperire:	cca. 6.5 m <sup>2</sup> /găleată 20 kg
<b>Categoria conform normelor chimice</b>	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protecție împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> .	
<b>Asigurarea calității</b>	Verificări permanente în laboratoare proprii, sistem de management al calității ISO 9001 certificat.	
<b>Termen de valabilitate</b>	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.	
<b>Livrare</b>	Găleată 20 kg, 1 palet = 60 găleți = 1200 kg	
<b>Prelucrare</b>	<b>Stratul suport</b>	Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare.
	<b>Indicații pentru pregătirea stratului suport</b>	Suportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescențe. Suporturile vechi, neportante se îndepărtează mecanic. Suportul trebuie să fie absorbant. Posibilele rosturi trebuie umplute cu material adecvat.
	<b>Nu se vor utiliza produse pe bază de ipsos!</b>	

## Prelucrare

### Se aplică pe:

- tencuieli, tinciuri și mase de șpaclu pe baza de var și var-ciment (Klima White, KlimaMPI, MPI 25, MPI 30, tinciuri: Baunit PutzSpachtel, Baunit MultiWhite, Baunit FeinPutz). Vezi fișele tehnice ale produselor pentru respectarea timpilor de uscare!
- beton - denivelările și rosturile vor fi nivelate în prealabil utilizând masele de șpaclu (ProContact, StarContact, MultiWhite). Vezi fișele tehnice ale produselor pentru respectarea timpilor de uscare!
- gipscarton - se va amorsa cu Baunit SperrGrund conform cu fișa tehnică a produsului.

### Nu se aplică pe:

- tencuieli și gleturi pe bază de ipsos, lemn, plăci aglomerate din lemn, plastic, vopsele de ulei, humă, spoieli de var, etc.

### **Pregătirea suportului**

- Suprafețele care creează sau sunt ușor nisipoase se pot întări cu produse adecvate respectiv: Baunit KlimaPrimer, min. 14 zile (timp de silicizare) sau Baunit MultiPrimer - Timp de întărire de min. 12 ore.;
- Îndepărtarea agenților de decofrare de pe suprafețele de beton se realizează cu abur fierbinte sau produse specifice.
- Îndepărtați mecanic părțile friabile și neaderente.
- Suporturile deteriorate, respectiv fisurate se vor corecta utilizând produsele Baunit (ProContact, StarContact, MultiWhite). Dacă este necesar se va arma cu plasă Baunit StarTex. Vezi fișele tehnice ale produselor pentru respectarea timpilor de uscare!
- În cazul suporturilor cu absorbție ridicată sau neuniformă se recomandă utilizarea Egalizatorului de absorbție Baunit SaugAusgleich (raport de diluție 1: 2 sau 1: 3 în funcție de absorbția suportului)

### **Amestecare**

Se amestecă în găleată cu un malaxor la viteză redusă (Atenție: timpul lung de malaxare duce la o consistență mai fluidă a produsului).

### Aplicare manuală

Se va aplica cu fierul de glet din material inoxidabil un prim strat. Timp de uscare 1-2 ore după care se va aplica cel de-al doilea strat de o consistență mai fluidă. Nu se va stropi cu apă când se finisează.

### Aplicare mecanizată

Poate fi aplicat cu mașina de gletuit tip: Strobil Strobot 401S, Graco T-Max 506, PFT Swing sau similar. Se nivelează manual cu fierul de glet. Timp de uscare 1-2 ore după care se va aplica cel de al doilea strat de o consistență mai fluidă. Nu se va stropi cu apă când se finisează.

Aplicați la o grosime de 1-3 mm, grosime optimă 2-3 mm.

### Straturi Finale

Se pot aplica alte straturi de finisare când suprafața gletului este perfect uscată. Înainte de aplicare este nevoie de un timp de uscare de minim 5 zile (necesar reacției de carbonatare a varului în condițiile respectării condițiilor standard [T = (23 ± 2) °C /și Umiditate relativă: (50 ± 5)%] și o ventilație corespunzătoare.

Pentru un mai bun control al climatului interior utilizați Baunit KlimaColor, vopsele pe bază de var sau vopsele pe bază de silikat pentru interior!

### **Nu se vor placa suprafețele gletuite!**

Se recomandă suprafața de probă înaintea aplicării finisajului!

## Indicații și generalități

Temperatura aerului, a materialului și a suportului trebuie să fie peste + 5 °C și maxim + 30 °C în timpul aplicării și procesului de întărire. Nu amestecați alte materiale!

Atenție! Când folosiți încălzitoare, asigurați-vă o ventilație corespunzătoare a încăperii. A nu se permite încălzire directă a suprafețelor.

Se vor proteja împrejuririle suprafețelor (sticlă, lemn, placaje ceramice, PVC, etc.).

## Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

*Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.*