


# Baumit MosaikTop

## Tencuială decorativă mozaic



- Durată mare de exploatare
- Rezistență la deteriorări;
- Culori personalizate cu Mozaikmix

<b>Produs</b>	Tencuială decorativă din mozaic de piatră colorată gata preparată în strat subțire, pe bază de rășini sintetice.	
<b>Compoziție</b>	Liant acrilic pur, nisipuri de cuarț colorate, adaosuri, apă.	
<b>Proprietăți</b>	Impermeabilă, rezistentă la intemperii și acțiuni mecanice, lavabilă, ușor de aplicat.	
<b>Utilizare</b>	Tencuială cu agregate colorate, impermeabilă, deosebit de rezistentă, pentru exterior, în special pentru socluri.	
<b>Date tehnice</b>	Granulație:	2,0 mm
	Conținut de părți solide:	80%
	Adaos de material:	agregate de cuarț colorate
	Necesarul de material:	5,5 kg/m <sup>2</sup>
	Factor al rezistenței la permeabilitate la vapori (μ):	ca. 110 - 140
	Absorbția de apă:	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
	Paleta de culori:	conform paletarului 
<b>Categoria conform normelor chimice</b>	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protecție împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> .	
<b>Asigurarea calității</b>	Verificări permanente în laboratoarele proprii conform SR EN 15824:2009, sistem de management al calității - ISO 9001 certificat.	
<b>Termen de valabilitate</b>	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.	
<b>Livrare</b>	Găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg	
<b>Prelucrare</b>	<b>Stratul suport</b>	
	Verificarea suportului se face conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare. Planeitatea peretelui trebuie să corespundă normelor în vigoare. Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă. Se aplică condiționat pe sistemele termoizolante în zona soclurilor (se va acorda atenție culorilor marcate cu bulină albastră din paletarul de culori Mosaik).	
	<u>Se aplică pe:</u>	
	■ suporturi minerale (ex: mase de șpaclu Baumit și tencuieli de grund);	
	■ beton;	
	■ tencuieli var-ciment, ciment dřișcuite.	
	<u>Aplicare limitată pe:</u>	
	■ zona de soclu codurile de culoare marcate cu bulină albastră (vezi paletarul Mosaik).	

## Prelucrare

Nu se aplică pe:

- plastic și materiale sintetice;
- straturi de lac respectiv vopsele de ulei;
- tencuieli de var și spoeli de var;
- tencuieli termoizolante;
- lemn;
- metal.

### Pregătirea suportului

- Suprafețele minerale friabile ușor nisipoase se vor întări prin aplicarea Întăritorului de tencuială, Baunit PutzFestiger (Timp de întărire de minim 14 zile) sau prin utilizarea grundului de profunzime Baunit TiefenGrund (Timpul de așteptare înainte de aplicării stratului de finisaj este de min 12 ore);
- Se vor curăța suprafețele murdărite, mecanic sau prin spalare cu respectarea timpului de uscare de min. 2-3 zile;
- Straturile suport infestate cu alge sau ciuperci se vor trata cu produse speciale spre exemplu Soluție antimucegai Baunit SanierLösung (a se vedea fișa tehnică a produsului);
- Se vor îndepărta zugrăvelile cu aderență slabă, degradate;
- Suprafețele minerale deteriorate respectiv fisurate se vor șpaclu cu masele de șpaclu Baunit (ex PutzSpachtel, DuoContact, ProContact, StarContact, openContact) și se vor arma după caz cu plasă de fibră de sticlă Baunit.

**Suplimentar față de cele indicate mai sus toate straturile suport trebuie să fie amorsate preliminar cu Baunit UniPrimer (timp de uscare minim 24 ore).**

În cazul utilizării Masei de șpaclu armată cu fibre Baunit PowerFlex se poate renunța la stratul de grund.

A se amesteca produsul lent cu mixerul fără a adăuga și alte produse. Tencuiala mozaic se va întinde cu un fier de glet de inox la o grosime a stratului de circa 1,5 - 2 granule. Se va finisa cu mișcări pe aceeași direcție cu fierul de glet. A se lucra uniform și fără întrerupere.

Straturi:

- 1 x grund universal Baunit UniPrimer
- 1 x Tencuială Mozaic Baunit.


Se recomandă numai utilizarea materialelor din aceeași șarjă sau amestecarea dacă sunt din diverse șarje. În scopul de a garanta un aspect estetic corespunzător recomandăm aplicarea grundului Baunit UniPrimer colorat conform indicațiilor din tabelul următor:

Cod culoare Life MosaikTop	Indicativ de culoare UniPrimer	Cod culoare Life MosaikTop	Indicativ de culoare UniPrimer
M 301	alb	M 319	0344
M 302	0344	M 320	1032
M 303	alb	M 321	1032
M 304	alb	M 322	1032
M 305	0344	M 323	1032
M 306	alb	M 324	0892
M 307	alb	M 325	alb
M 308	alb	M 326	0904
M 309	0344	M 327	0904
M 310	alb	M 328	alb
M 311	0402	M 329	alb
M 312	alb	M 330	0892
M 313	0402	M 331	0892
M 314	0402	M 332	0892
M 315	0402	M 333	0712
M 316	0402	M 334	alb
M 317	0892	M 335	0712
M 318	0344	M 336	0712

Notă: Indicativul de colorare pentru grundul UniPrimer nu este identic cu Codul de culoare Life.

**Culori paletar Mozaik**

În afara culorilor din mozarul de mozaic se pot realiza culori personalizate utilizând aplicația Baumit MozaikMix de pe site-ul [www.baumit.ro](http://www.baumit.ro).



Nuanțele marcate cu punct albastru ● se pot utiliza pe sisteme termoizolante numai pe suprafețe limitate (elemente decorative).  
Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

**Indicații și generalități**

A nu se aplica în condiții de temperatură sub +5 °C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. Dacă se va lucra în aceste condiții, fațada va trebui protejată corespunzător. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase (ex. toamnă tarzie) pot prelungi timpul de uscare. După uscare dispare culoarea lăptoasă a stratului proaspăt de tencuială mozaic. Sub acțiunea unei umidități puternice poate reveni culoarea lăptoasă pentru scurt timp. A se evita solicitarea la umiditate din stratul suport (ziduri de sprijin, incinte, zona streșinilor etc.). Tencuiala MosaikTop nu se recomandă a fi aplicată ca element de design pe suprafețe orizontale. Dacă tencuiala MosaikTop este aplicată în zone cu solicitări mari la umiditate (soclu), suportul pe care se aplică trebuie etanșat corespunzător împotriva umidității ascensionale (hidroizolații în zona soclului și mortare de soclu ca strat suport). Se recomandă aplicarea Baumit MosaikTop pe suprafețe suport realizate din masele de șpaclu Baumit. A se respecta condițiile din reglementările tehnice specifice în vigoare.

Datorită caracterului natural al granulelor de marmură utilizate în conținutul tencuiei Baumit MosaikTop, este posibilă apariția unor granule de culoare ușor mai întunecate. Nu este un defect de calitate, ci doar un aspect vizual datorat materiilor prime naturale folosite la obținerea tencuiei decorative de fațadă Baumit.

**Recomandări**

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

*Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.*