



Baumit Torkret S *

* C 35/45/ XA pentru medii cu agresivitate sulfatică



- Rezistență la medii cu agresivitate sulfatică
- Întărire rapidă
- Aderență foarte bună

Produs	Beton uscat predozat, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, ciment rezistent la sulfat CEM I 42,5 N SR 5 (C3A-reduc) încadrat în clasa SR5 (ciment rezistent la sulfat) conform SR EN 197-1:2011, punctul 6.2, cu aplicare prin "torcretare în uscat". Utilizabil în medii cu agresivitate sulfatică (ex: sisteme de canalizare, decantoare, etc.)	
Domeniu de aplicare	Protecție taluze și versanți Torcretări de puturi și tunele Realizarea bazinelor și piscinelor Lucrări de consolidare, impermeabilizare matura elemente de construcții.	
Avantaje	Manoperă redusă Întărire rapidă Aderență foarte bună Material pierdut prin ricoșare redus Rezistențe initiale ridicate Necesitatea unor verificări mai reduse pe șantier, datorită constanței produsului realizat în fabrică Punere în operă rapidă și economică	
Date tehnice	Clasa Rezistența la atac chimic Granula maximă Densitate mortar uscat Rezistența la compresiune Calitate apă Temperatura de lucru (suport, aer)	C35/45 clasa de expunere XA2 conform NE 012-1:2007 și SR EN 206 4/8 mm ca. 1850 kg/m ³ >50 MPa potabilă > 5°C
Categoria conform normelor chimice	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com .	
Asigurarea calității	Prin laboratoarele proprii și verificări externe prin laboratoare acreditate.	
Termen de valabilitate	3 luni în condiții de depozitare corespunzătoare.	
Livrare	Baumit TORKRET-S se livrează vrac la cimentruc, iar în șantier se descarcă pneumatic în silozuri de șantier. La cerere în saci de 40 kg.	
Aplicare	Stratul suport Suportul trebuie să fie stabil fără urme de grăsimi, lapte de ciment sau substanțe care să împiedice aderența. Pregătirea stratului suport Pregătirea suportului și aplicarea se vor face în concordanță cu Normele și standardele în vigoare. Funcție de necesități suportul se poate umezi, dar înainte de aplicarea torcretului suprafața să nu aibă film de apă (umiditate mată). Pe suporturi dificile se va verifica aderența între betonul vechi și cel nou direct la lucrare. La pregătirea suportului prin sablare se vor folosi instalații care nu scapă ulei, iar aerul comprimat să fie uscat (compresor cu dezumidificator). Aplicare Pe suportul pregătit corespunzător se poate aplica apoi Baumit TORKRET-S, utilizând mașini de torcretat uzuale (cum ar fi Aliva) în tehnica torcretării uscate. În afară de apă este interzisă adăugarea de alte materiale.	

Necesar de material

La aplicarea în straturi mai groase pe primii centimetri se contează pe un consum de cca. 35 kg/m², iar la următoarele straturi de cca. 28 kg/m². La aplicarea peste cap se calculează un consum mai mare. Fără ricoșări se calculează un consum de 2,2 to/m³ de beton.

Recomandări

Timp de 3 zile se va menține umed (în caz de vant puternic și căldură)

Indicații și generalități

Se vor lua măsuri de protejare a betonului proaspăt de o uscare rapidă. Nu se lucrează sub (+5°C + 30°C) (temperatură suport și aer) sau când există risc de îngheț. Se vor avea în vedere și normativele în vigoare. După utilizare sculele și hainele de lucru se curăță cu aer comprimat și cu peria.

Dotări pe șantier

Apă Min. 6 barr, racord ¾ tol, min 15 l/min
Curent 400 V, 2x25 A siguranțe
Aer Min 10m³, funcție de randamentul de transport
Acces Pentru camioane grele

Pentru siloz de șantier este necesar un spațiu de min 3x3 m suport stabil.

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.